

陶瓷熔块



361023 Guankou Sanshe, Jimei, Xiamen, China

TEL: (86) 0592-3133111

FAX: (86) 0592-6385553

熔块 NO	型号	烧成温度 [°C]	体膨胀系数 [$\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$]	屈服点 [°C]	用途
11 - 3841	锆乳白	1080-1150	182	670	壁瓷砖
11 - 3870	锆乳白	1120-1170	180	785	壁瓷砖
12 - 3614	透明	1000-1100	198	640	白云瓷
12 - 3725	透明	1120-1170	185	710	氧化瓷器
12 - 3730	透明	1050-1120	188	630	白云瓷
12 - 3737	透明	1050-1120	165	575	骨质瓷
12 - 3795	透明	1100-1150	205	625	骨质瓷
12 - 3798	透明	1050-1120	212	663	白云瓷
12 - 3979	透明	1100-1150	174	700	氧化瓷器
CFT-014	透明	1100-1150	252	650	骨质瓷
CFT-015	透明	1100-1150	209	691	镁质瓷
14 - 3661	暗光	1100-1200	36	-	壁瓷砖
14 - 3663	暗光	1100-1200	80	-	壁瓷砖

骨质瓷釉料

产品 NO	型号	烧成温度 [°C]	体膨胀系数 [$\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$]	屈服点 [°C]	用途
MG-503MX	透明	1120-1160	230	645	骨质瓷
BC-505MX	透明	1120-1160	231	670	骨质瓷
BC-507MX	透明	1120-1160	224	650	骨质瓷
BC-622MX	透明	1120-1160	221	673	骨质瓷