

■ほうろう用フリット

種類	フリット番号	タイプ	焼成温度 (°C)	フュージョン フロー (mm)	体膨張係数 ($\times 10^{-7}$)	焼成色	*耐酸度
下ぐすり	TMG - 018	高温用	880	21	276	茶色	---
	TMG - 031	高温用	880	25	281	濃紺色	---
	TMG - 050	中温用	830	46	323	濃紺色	---
	TMG - 060	中温用	830	46	345	焦茶色	---
	TMG - 070	中温用	830	42	324	深灰色	---
	TMG - 094	低温用	780	120	352	深灰色	---
	TMG - 100	低温用	780	114	361	深灰色	---
	TMG - 120	低温用	760	214	376	深灰色	---
耐酸下ぐすり	TRA - 380	耐酸	810	61	328	淡青色	クラス1
	TRA - 390	耐酸、耐熱水	820	44	310	黒色	クラス1
透明	TMT - 250	色台ぐすり	820	33	325	---	クラス2
	TMT - 270	色台ぐすり	830	29	292	---	クラス2
半乳濁	TMT - 310	色台ぐすり	820	30	281	---	クラス1
上ぐすり	TMW - 130	チタン白	820	31	288	青白色	クラス2
	TMW - 155	チタン白	820	27	272	白色	クラス1
	TMW - 170	チタン白	820	33	281	白色	クラス3
	TMW - 230	チタン白(鋳物用)	780	47	331	白色	クラス2
パステル	TMP - 550	チタンパステル	820	45	289	アイボリー	クラス2
	TMP - 570	チタンパステル	830	32	285	アイボリー	クラス2
	TMP - 590	チタンパステル	830	34	289	アイボリー	クラス2
	TMP - 690	チタンパステル	820	29	288	アイボリー	クラス2
特殊	TMS - 490	アルミほうろう用 無鉛	550	---	628	透明	クラス2
	TMS - 500	斑点用チタン白	850	20	267	白色	クラス2

*試験方法: JIS R 4301

**アイボリー以外のパステルにつきましては特注で生産させていただきます。

※鋼板、アルミ、ステンレス、鋳鉄、銅等の素地にコーティング可能です。

■ほうろう用高性能製品

種類	製品名	タイプ	備考
高意匠	KIRA	メタリック釉薬	スリップ納入
	MIRA	ミラー調釉薬	スリップ納入
高機能	SARA	Easy to Clean釉薬	スリップ納入

